



ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» в г. АЛЪМЕТЬЕВСК
423450, Татарстан, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, д.35
Тел: (8553) 38-95-08, 36-95-08, 38-95-30
Сайт: omlk.ru
Эл. почта: aml@amlk.ru
ИНН 5247034805
ОКПО 05757648

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 04147В1/25

заказ: 0030039322

Дата выдачи: 29.05.2025 Контракт № 821621 22.11.2022

Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Домашовский
Андрей Игоревич


Железнодорожный Транспорт 61553301
Ст. назначения:
БАТАРЕЙНАЯ

и его адрес:

Россия, 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, Мехколони
тер. 17, кв.3, 4676

Наименование
продукции:

Трубы стальные электросварные профильные, изготовленные по ГОСТ 13663-86 гр. В,
сортмент 8638-82



1. Сведения по трубам

№ п/п	Марка стали	Категория или наименование стали	Размеры, мм		Количество труб			Масса теоретическая, кг	Номер партии	Номер п/п
			Нормативные размеры	Толщина стенки	штук	метров	каждого			
1	Ст2пс	-	20x20	1,50	289	1734,00	-	1,458	25A208769	2511392
2	Ст2пс	-	20x20	1,50	289	1734,00	-	1,458	25A208770	2511392
3	Ст2пс	-	50x50	2,00	100	600,00	-	1,779	25A209019	2510660
4	Ст2пс	-	50x50	2,00	100	600,00	-	1,779	25A209021	2510660
5	Ст2пс	-	50x50	2,00	100	600,00	-	1,779	25A209022	2510660
6	Ст2пс	-	40x40	1,50	144	864,00	-	1,538	25A106844	2511392
7	Ст2пс	-	40x40	1,50	144	864,00	-	1,538	25A106846	2511392
8	Ст2пс	-	40x40	1,50	144	864,00	-	1,538	25A106848	2511392
9	Ст2пс	-	40x40	1,50	144	864,00	-	1,538	25A106860	2511494
10	10	-	40x40	3,00	144	864,00	-	2,803	25A107094	2418197
11	10	-	50x50	3,00	100	600,00	-	2,886	25A207642	2511676
12	10	-	50x50	3,00	100	600,00	-	2,886	25A207643	2511676
Итого					1793	10798,00	-	22,471		

2. Химический состав металла, %

№ п/п	Плавка №	C (углерод)	Mn (марганец)	Si (кремний)	Cr (хром)	S (сера)	P (фосфор)
1	2511392	0,08	0,09	0,08	0,07	0,003	0,004
2	2510660	0,08	0,09	0,08	0,08	0,002	0,005
3	2511404	0,08	0,07	0,09	0,08	0,003	0,006
4	2418197	0,07	0,17	0,20	0,05	0,002	0,004
5	2511876	0,07	0,18	0,21	0,08	0,001	0,004

3. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п/п	Дата приема	№ партии	Группа или класс прочности	Свар. соед.	Основной металл труб			Испытания			Угол загиба, град	Ударная вязкость, КСН -40°C Дж/см2
					Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удлинение, %	Гидравлическое давление, МПа	На коррозию	На разрыв, %		
1	14.05.2025	25A208769	-	-	422/426	-	28/30	-	-	-	-	-
2	14.05.2025	25A208770	-	-	431/431	-	28/26	-	-	-	-	-
3	17.05.2025	25A209019	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-	-
4	17.05.2025	25A209021	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-	-
5	17.05.2025	25A209022	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-	-
6	09.05.2025	25A106844	-	-	399/403	-	34/35	-	-	-	-	-
7	09.05.2025	25A106846	-	-	421/421	-	29/29	-	-	-	-	-
8	09.05.2025	25A106848	-	-	421/421	-	29/29	-	-	-	-	-
9	09.05.2025	25A106860	-	-	421/421	-	28/28	-	-	-	-	-
10	13.05.2025	25A107094	-	-	431/431	-	38/23	-	-	-	-	-
11	29.04.2025	25A207642	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-	-
12	29.04.2025	25A207643	-	-	392/392	-	32/32	-	-	-	-	-

4. Информация о рулонном прокате

Поставщик рулонов	НТД	Марка стали	Хим. состав	Спец. требования
АО "Выксунский металлургический завод"	ТУ 0908-067-73797897-2014	Ст2пс	ГОСТ 380-2005	-
АО "Выксунский металлургический завод"	ТУ 0908-067-73797897-2014	10	ГОСТ 1050	-

С выполненными требованиями:

- 100% неразрушающий контроль сварного соединения и основного металла труб
партия 25A106844, 25A106846, 25A106848, 25A106860, 25A107094, 25A207642, 25A208770, 25A209019, 25A209021, 25A209022

