


ООО "ДМИТРОВСКИЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР", 141865, Российская Федерация, МО, г.Дмитров, р.п. Некрасовский, мкр. Строителей, д. 20
 тел/факс (495)739-94-74, (499)959-24-50

E-mail: kololetz@kzholding.ru, OFFICE@DMITROV-MC.COM

При перелиске по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4410/3Ц

Наименование заказчика ООО "Королевский трубный завод"

Заказ

02.08.2022г.

Наименование продукции

Трубы стальные водогазопроводные
 ГОСТ 3262-75 оцинкованные

№ п/п	Группа поставки	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес п.м., кг
						штуки	метры	
1	-	Ст3пс-5	5035000021	122852	50x3,5-6000	182	1092	5,03
2	-	Ст3пс-5	5035000022	122851	50x3,5-6000	498	2988	5,03

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

Массовая доля элементов

№ п/п	C%	Si%	Mn%	S%	P%	Cr%	Ni%	Cu%	N2%	Al%	As%
	*100	*100	*100	*1000	*1000	*100	*100	*100	*1000	*1000	*100
1	14	1	39,6	16	10	2,4	2,4	4,5	6	3,2	-
2	17	2	41,8	11	8	1,7	2,2	4,4	7	3,2	-

Механические свойства и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания		Технологические испытания		Гидроиспытания ГОСТ 3845-75	Термообработка
	временная сопротивление, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Слоищающие ГОСТ 8695-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	435	29	-	УА	УА	Без т/о
2	435	30	-	УА	УА	Без т/о

Примечание:

1. 100% неразрушающий контроль качества шва вихрековым методом.
2. Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
3. Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
4. Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
5. Трубы отпускаются по теоретическому весу.
6. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.
7. Горячее цинкование (средняя толщина цинкового покрытия Ц - 36 мкм)
 производилась фирмой ООО "Точинвест цинк", паспорт качества № 09/08/22 от 09.08.2022г.
 в соответствии с ГОСТ 9.307-2021



Дата выписки сертификата
 Ответственный исполнитель

10.08.2022 г.

/Хомиченок Д.И./